

PP RENKLER




Ayak Özellikleri (ahşap profil 30x30 mm)

 naturel iroko

■ iroko ağacının doğası gereği renk tonları farklılık gösterebilir.

metal bağlantı parçası

 103 antrasit


■ Talebe göre; metal bağlantı parçası beyaz ve siyah boyalı olarak üretilebilir. Standart olmayan renkler için üretim süresi ve fiyat sorunuz.

Net Ağırlık Brüt Ağırlık Max. İstiflenme

 4,30

 6.03



 2
520x650x1000mm
m³ 0.34

Montajlı Paketleme



20' : 160 ad.
40' : 328 ad.
40HC : 424 ad.
100cbm: 476 ad.

Demontaj Paketleme



 4
425x495x1085mm
m³ 0.23
20' : 520 ad.
40' : 1056 ad.
40HC : 1276 ad.
100cbm: 1440 ad.

Açıklama

X-Treme Wox Pro/iroko cam elyaf takviyeli polipropilen gövde ve ahşap ayağın mükemmel birleşiminden oluşur. Mat renkleri ile yaşam alanlarınıza doğallık katar. Koleksiyona yeni eklenen Pro serisi X-Treme'in tüm versiyonlarında mevcuttur. Ev ve contract kullanımı için idealdir.

Yardımcı Malzemeler

4 adet poliasetal ayak tapası - 4 adet metal bağlantı parçası (X) - 8 adet bağlantı parçası vidası - 4 adet koltuk montaj vidası

İroko Afrika kökenli, tropikal ormanlarda yetişen ve dış etkenlere karşı oldukça güçlü dirence sahip, sert bir ağaç türüdür.

Bakım ve Kullanım: İroko ürünlerin bakımı çok kolaydır. Ahşabın doğal rengini korumak için teak yağı ile bakım yapılmalıdır. Bu işlemi bir sünger veya fırça yardımı ile rahatça yapabilirsiniz. İklim koşullarına bağlı olarak yıl içinde gerek görüldüğü kadar bakım işlemi tekrarlanabilir. İroko ağacı uzun süre bakım yapılmadığında gri bir renk alır. Fakat bu renk değişimi yapısal bir bozulmaya neden olmaz. Grileşmiş yüzeyi teak yağı ile bakım yaparak tekrar ilk günkü haline kavuşturabilirsiniz. Teak yağı ile bakım yapıldığında yine zamanla UV ışık-nem gibi dış etkenler sonucu renk değişim gösterebilir. Yıl içerisinde birkaç kez bakımın tekrarlanması önerilmektedir.

Bakım Aşamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

* Öncelikle işlem yapılacak yüzey nemli bir bez ile temizlenmelidir.

* Teak yağı ile bakım yapıldıktan sonra ürün kapalı bir mekanda kurumaya bırakılmalı, en az 2 saat dış etkenler ile (yağmur, güneş vs.) temas ettirilmemelidir.

* Uygulama esnasında zımpara gerekiyor ise 240-300 numara zımpara yeterli olacaktır.

Kalite Belgeleri

